fermacell

FERMACELL Rollputz & Schwammroller

Gebrauchsfertiger Rollputz für Wände und Decken

Anwendung

FERMACELL Rollputz ist eine gebrauchsfertige dekorative Strukturbeschichtung auf Dispersionsbasis für gipsartige Untergründe, z.B. FERMACELL Gipsfaser-Platten, oder zementäre Untergründe, z.B. Powerpanel H_2O-Platten.

Eigenschaften und Produktvorteile

- **Einfache Verarbeitung**, wie eine Farbe aufrollen und wunschgemäß strukturieren
- **Keine Grundierung notwendig**, auf FERMACELL Gipsfaser und Powerpanel Oberflächen
- **Strahlend weiß**, leicht strukturiert (0,5 mm)
- **Sehr gut deckend**, oft reicht nur ein Auftrag
- **Abtönbar** mit handelsüblichen Abtön-konzentraten und Pigmenten (max. 5 %)
- **Überstreichbar** mit Dispersions-, Latex-, Acryl- und Silikonharzfarben
- **Geeignet für viele Untergründe**: Gipsfaser-, Powerpanel, Putz, Beton, etc.
- Für **Wände und Decken** im **Innenbereich**, sowie für den **nicht direkt bewitterten Außenbereich**
- **Ergiebig**, 10 kg reichen für ca. 15-20 m^2
- **Kennzeichnungsfrei, lösemittelfrei, diffusionsoffen, abriebfest**

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein und mindestens eine Oberfläche der Qualitätsstufe 2 aufweisen (siehe Verarbeitungsanleitungen). Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen. FERMACELL Gipsfaser und Powerpanel müssen nicht grundiert werden. Das Saugverhalten anderer Untergründe ist zu überprüfen. Ggf. mit bis zu 30% wasserverdünntem FERMACELL Rollputz bzw. einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Offenporige Untergründe (z.B. Porenbeton) vorher glatt spachteln. Auf Powerpanel H_2O im nicht direkt bewitterten Außenbereich ist das Aufbringen eines geeigneten Malervlieses erforderlich. Bei Unterdecken mit geringeren optischen Anforderungen kann auf ein Malervlies verzichtet werden. Oberflächige Haarrisse sind dann allerdings möglich.

Verarbeitung

Inhalt des Gebindes gründlich aufrühren, auch nach Arbeitspausen. Nach Vorbereitung des Untergrundes den FERMACELL Rollputz mit einem geeigneten Roller unverdünnt im Kreuzgang auftragen und anschließend beliebig strukturieren, z. B. mit dem FERMACELL Schwammroller. Die Bearbeitungszeit nach dem Auftrag hängt von der Umgebungstemperatur ab, Richtwert ca. 10 bis 15 Minuten. Bei Innenecken ist es für eine gleichmäßige Struktur empfehlenswert, zunächst eine Wand zu beschichten, trocknen zu lassen, die bereits beschichtete Ecke abzudecken, und anschließend die andere Wand zu beschichten.

Wegen der Vielzahl möglicher Untergründe und Objektbedingungen empfehlen wir stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen und das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Abhängig vom Untergrund und gewünschter Optik werden in der Regel 1-2 Aufträge des FERMACELL Rollputzes verwendet; eventuell geltende Normen sind zu beachten.

Oberfläche vor Zugluft schützen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Weiterhin sind zu beachten: FERMACELL Gipsfaser-Platten Verarbeitungsanleitung oder Planung und Verarbeitung Powerpanel H_2O (zum Download anklicken oder unter www.fermacell.de).

Materialkennwerte

Verbrauch	ca. 0,5-0,7 kg/m² je Auftrag
Verarbeitungstemp.	+ 5 bis + 25 °C
s_d-Wert	ca. 0,05 m (bei doppeltem Auftrag)
Trocknungszeit	ca. 6 bis 12 Stunden
Lösungsmittel	Wasser
Lagerung	12 Monate, kühl und frostfrei
Farbe	Weiß, matt (ähnlich RAL 9003)

www.ecobati.com

fermacell

FERMACELL Rollputz & Schwammroller

Entsorgung

Produktreste sind unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zuzuführen. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. Verpackungen restlos entleeren. Verpackungen sind unter Beachtung der jeweils geltenden örtlichen Bestimmungen bevorzugt einer Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzuführen.

Allgemeine Hinweise

Unsere Empfehlungen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung, Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäß unserer aktuell gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen.

www.ecobati.com

Händlerdaten

	Rollputz 10 kg	Schwammroller
Art.-Nr.	79168	79170
EAN	4007548014434	4007548014540
Menge/ Palette	40 Eimer	640 Stck.
Menge/ Karton	-	40 Stck.
Gewicht/ Palette	ca. 425 kg	ca. 140 kg