WELDANO TURGA

Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-Unterdachsystem

Technische Daten

	Stoff
Material	Tetrahydrofuran (90 %), Cyclohexanon (10 %)

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		transparent
Verarbeitungstemperatur		>0 °C, optimal 18-20 °C
Lagerung		+15 °C bis +25 °C, trocken und gut gelüftet, nur im Originalbehälter, vor Hitze und Zündquellen fernhalten

Einsatzbereich

Quellschweißmittel für die wasserdichte Verklebung der Überlappungen von Unterdachbahnen aus PU (z. B. SOLITEX WELDANO).
Weiterhin geeignet für die Verklebung von Zubehör zur Abdichtung von Details wie z. B. dem Anschlussstreifen SOLITEX WELDANO-S.

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Inhalt	Gewicht	VE	Gebinde
16436	4026639164360	1 l	1,1 kg	6	300

Vorteile

- ✔ Sparsam im Verbrauch
- ✔ Sichere homogene Verbindungen schnell belastbar
- ✔ Abgestimmtes Quellschweißmittel im SOLITEX WELDANO-System

Untergründe

Vor dem Auftragen von WELDANO TURGA sollte die SOLITEX WELDANO mit einem Lappen abgewischt werden.
Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf dem Untergrund vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren. Mit einem Liter WELDANO TURGA können ca. 200 - 250 lfm Bahn verschweißt werden (Schweißnahtbreite 30 mm). Die Verarbeitungstemperatur darf 0 °C nicht unterschreiten.

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen die Pinselflasche 500 ml verwenden.
Vorteile: schnelles und einfaches Auftragen von Quellschweißmittel WELDANO TURGA, ermöglicht einhändiges Arbeiten, keine Verunreinigung des Quellschweißmittels im Gebinde, Fassungsvermögen 500 ml.

www.ecobati.com